Laboratorio SIGMA s.r.l. – *Prove ed indagini geotecniche dal 1973*
Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Circ. 7618 - Sett. A)
D. M. n° 6064 del 17.07.2013 • Riconoscimento RINA - Associato A.L.I.G.
Sistema Gestione Qualità Certificato RINA ISO 9001:2008

Rapporto di prova n.00660 del 18/11/2013 Rif. V.A. 259/2277 del 30/10/2013
Il presente rapporto di prova è costituito di n.una pagina.

Committente : IMPRESA SAVER. S.R.L.
Indirizzo : Via del Brentino 795 – Loc. S.Rocchino – Massarosa (LU)

Esperienza effettuata : Determinazione della capacità drenante
Cantiere : Impianto di Via del Brentino 795. Località San Rocchino – Massarosa (LU)

RELAZIONE

Il giorno 30/10/2013 sono state consegnate al Laboratorio 2 lastre di calcestruzzo preparate nel suddetto Impianto con legante DRENA-TCE.

Le lastre avevano le seguenti dimensioni:

- Lastra 1 : 50x50x5cm
- Lastra 2 : 42x42x5cm

Le lastre sono state sottoposte alla determinazione della capacità drenante eseguita mediante un permeabilimetro di 14cm di diametro ottenendo i valori di seguito riportati:

Capacità drenante

Lastra 1 = 40.5 dm^3/min

Lastra 2 = 18.8 dm^3/min

Lo Sperimentatore
Geom. Andrea Vannucchi

Il Direttore del Laboratorio
Ing. Andrea Manuelli

Via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle CAMPI BISENZIO - FIRENZE - Tel. 055/89.85.519 (r.a.) - Fax 055/89.85.520
www.laboratoriosigma.it - e-mail: lab.sigma@mclink.it - pec: sigma-srl@legalmail.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 240940 - Reg. Soc. Trib. di Firenze N.21921 - C/C Postale N.19025501 - Cod. Fisc./Part. I.V.A. 00667530489